

2K Intensive Color DIVERSE FARVER



Farvet 2K High Solid grunder på oliebasis til trægulve. Opnår et farvet, olieret udseende under lakker. Let og sikker at forarbejde.

- Alle varianter kan blandes indbyrdes
- Kobolt- og butanonoximfri, og dermed mærkningsfri
- Sikker og enkel forarbejdning
- Utallige udformningsmuligheder
- Træet bliver ikke ru
- Ingen kantlimende virkning

Anvendelsesområde:

Til indfarvning af parket- og trægulve. Egnet til næsten alle europæiske og eksotiske træsorter. Følg LOBAS træsortsliste, som du finder på www.loba.de. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til fabrikken. Den kantlimende virkning af vandlakker reduceres. Ved korrekt lagte og forskydningsstærkt, eller fast-elastisk limede parket- og trægulve optræder der ingen bloklimninger.




Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192



Tekniske data

Varenr.

11053



Alle farver fås også i 100 ml prøvedåser.

Fast element	93 ±2%
Viskositet DIN 4	19 ±2s
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 12 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Ikke frostfølsom
GIS-KODE	Ö40/DD+



Tekniske data



Ingen farvegaranti

Henvisninger til brug

- Rør massen, tilsæt hærdere i forholdet 5:1 og bland dem maskinelt vha. en LOBA farveblander. Hvis der skal blandes delmængder, skal du bruge LOBA målebæger eller veje komponenterne af. Kan bruges i 2 timer efter blandingen.
- Ved byggepladsbetingelser med 50 % rel. luftfugtighed eller mere er det vigtigt at sikre en luftbevægelse med ventilatorer.
- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til +25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - +25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingspand.
- Omrør materialet godt.
- Det anvendte træs egen farvenuance, dets struktur og porer påvirker, lige som slibebilledets finhed meget kraftigt den farvenuance, der kan opnås. Vi anbefaler indtrængende, at man på det originale træ, med slibeteknik der er egnet til byggepladsen, laver farvenuanceprøver til egen kontrol, og i givet fald til godkendelse af bygherren.
- LOBA's "Slibeansvisning farvning af parketgulve" skal følges.
- Før man begynder at bruge Color-varianterne anbefaler vi prøvepåføringer, så man kan vurdere den farvenuance der kan opnås og den samlede optiske virkning. Farvenuancerne kan blandes indbyrdes. Til lysning eller reduktion af dækkeevnen kan der iblandes af den transparente variant. For at opnå et ensartet farvebillede er det nødvendigt med en pigmentmætning, en fortynding må derfor højst ske med tre dele farveløs til en del farvet.
- Skal der bruges mere end en beholder til store flader, skal hele mængden blandes i en arbejds-spand før arbejdet påbegyndes.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

17/04/2023



Henvisninger til brug

Fortynder

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug

LOBA olierulle mikrofiber 60-80 / ca. 20-40 g/m² (25-50 m²/kg) afhængig af underlagets sugsevne.
Egalisering med LOBASAND SpecialPad beige.

Mellemslibning

Grunding må ikke mellemslibes.

Tørringstid

- Kan tidligst lakeres over efter 12 timer.
- I tilfælde af tørreinhæbninger skal du afvente fuldstændig tørring.

Lakker der er egnede til overlakering:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra ^{A.T.}
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

Valgfri forbehandling til opnåelse af specialeffekter

- PreTone

Anbefalet opbygning rulleapplikation:

- Rul grunder på i et tyndt lag med LOBA olierulle mikrofiber 60/80.
- Efter en virketid på 30-60 minutter egaliseres omhyggeligt med en enkeltskivemaskiner og LOBASAND SpecialPad beige, fjern overskydende grunder fuldstændigt.
- Skal tørre i mindst 12 timer.
- Rul LOBA vandbaseret lak på (iht. Teknisk information).
- Mellemslibning med en LOBA slibevlies og slibepapir P240.
- Rul LOBA vandbaseret lak på (iht. Teknisk information).

Vigtige anvisninger

Hvis farvemætningen ikke opnås som følge af for lille påføringsmængde, opstår der farveforskelle.

Overskydende materiale skal fjernes fuldstændigt ved egaliseringsen. På enkelte eksotiske træsorter er det muligt at forsinke tørringen.

Vædede klude, pads og andre arbejdshjælpemidler skal opbevares i lukkede beholdere; olie i forbindelse med slibestøv, stofklude o.l. skal fugtes med vand eller opbevares i en spand der kan lukkes eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der risiko for selvantændelse.



Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Kantlimning: Ikke forskydningsstærkt limet parket, plankegulve, træbelægnings, højkantslamelparket og parket på gulvvarme samt træsorter med en kort fugtskiftetid (f.eks. bøg) arbejder meget ved udsving i rumklimaet (luftfugtighed, temperatur). Ved anvendelse af olier kan der dannes overrivningsfuger.

Vekselvirkninger: Materialer der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

