



GULVCENTERET.DK

BOLIGLAK

GULV

SLIB

LAK

ENGROS

5L

BOLIGLAK

- Lugtsvag vandlak
- Flot lys mat overflade
- Kræver ikke grundlak
- Helmat glans 15
- God fylde
- 2-3 lag uden primer

Påføring

Overfladen skal slibes professionelt. Gulvet skal være tørt og fri for gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andre urenheder.

- De optimale behandlingsbetingelser er +15 °C til +25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, relativ fugtighed mellem 40% - 75%, materialemperatur +18 °C - +25 °C, maks. træfugtighed 12%, tilstrækkeligt med ventilation.
- For at forhindre parketskader skal stuetemperaturen indstilles til det årlige gennemsnit et par dage før og under påføringen.
- Ryst indholdet godt.
- Lakken hældes i lakspand og påføres med rulle herfra.

Anbefalet lakrulle

12-15mm Polyester rulle = 8-10m² / l.

11mm microfiber rulle = 10-12m²/l.

Overhold generelle og om nødvendigt produkt-specifikke arbejdsmiljøregler.

Ved lakering af egetræ skal der altid foretages prøveopstrøg med hensyn til optræk af garvesyre.

Mellemslibning

Gulvcenterets Boliglak kan overlakeres uden mellemslibning inden for de første 24 timer. Efter denne tid er en mellemslibning nødvendig.

En mellemslibning inden den sidste påføring vil

forbedre overfladens optiske udseende. Brug K120 eller finere. Fjern omhyggeligt støv inden sidste påføring.

Tørretid

- Efter 4 timer kan gulvet forsigtigt gås på og mellemslibning om nødvendigt, kan udføres.
- Let brug efter 24 timer.
- Fuld brug og afdækning mulig efter 5 dage.
- Gulvet kan dækkes tidligere ved hjælp af special afdækning. For detaljer spørg din lokale konsulent fra Gulvcenteret.dk
- For fugtfølsomme træsorter, parket på gulvvarme og i restaureringsager anbefaler vi kun at anvende et lag lak om dagen.
- For at minimere risiko for sidebinding, anbefales brug af Easypriime som første lag.
- Tørretider gælder for +20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Emballage 5 og 10 liter

2004/42/EF: EU grænseværdi for produktet kat. A/i: 140 g/l (2010) Produktet indeholder maks. 57 g/l VOC. Opbevaring og transport: Lagerstabil i 12 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost. EUH 208: Indeholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE(3:1), 1,2-Benzisothiazolinon (konserveringsmidler). Kan udløse allergisk reaktion. EUH 210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

Datablad Og Sikkerhedsdatablad findes her:
Gulvcenteret.dk/datablade

Gulvcenteret.dk.

København: Herlev hovedgade 201B, 2730 Herlev.
Århus: Tomsagervej 12, 8230 Åbyhøj.