

TEKNISK INFORMATION

2K ImpactOil TRANSPARENT




Naturlig gulvolie til de højeste krav

2 K High Solid olie til trægulve på vegetabilsk basis. Fremhæver træets naturlige udseende med fremragende holdbarhed. Dermed velegnet til offentlige og private områder med de strengeste krav, og endda velegnet til vådrum. I kraft af den gode indtrængningsevne konserveres træet, men bevarer sine åbne porer og er åndingsaktiv. Med LOBA 2K-teknologien reduceres plejearbejdet og samtidig opnås en bedre bestandighed over for vand og kemikalier.

- Egnethed til rum, der er udsat for øget fugt.
- Tidsbesparende forarbejdning i 1-dagssystem
- Lavt forbrug, meget drøj
- 100 % faststof - opløsningsmiddelfri
- Certificeret skridsikre overflader iht. DIN EN 16165:2021-12 for arbejdsområder
- Sikker og enkel forarbejdning
- En påføring med rulle er tilstrækkelig
- Klar til brug allerede efter 24 timer
- Egnethed til børns legetøj iht. EN 71-3

Anvendelsesområde:

Egnet til imprægnerende førstebehandling af trægulve. Også egnet til rum, der er udsat for en højere fugtighed, som f.eks. badeværelse, wellnessområder, osv. Skridsikker iht. DIN EN 16165:2021-12, vurderingsgruppe R10. Egnet til børnelegetøj, kravene i DIN EN 71-3 - "Migration af bestemte elementer" opfyldes. Egnet til næsten alle europæiske og eksotiske træsorter. Følg LOBAS træsortsliste, som du finder på www.loba.de. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til fabrikken. Også til overfladebehandling af de cementbaserede nivelleringsmasser WAKOL Z 610 (støvsav), WAKOL Z 615 (støvsav) og WAKOL Z 625 sammen med LOBA Akzent 100 Wax.



Tekniske data

Varenr.
10610

750 g	4	400
2,5 kg	4	120



TEKNISK INFORMATION

2K ImpactOil TRANSPARENT



Tekniske data

Indholdsdeklaration	Modificerede planteolier, sikkativer, Koboltfrie tørstoffer, Vand
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 36 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Ikke frostfølsom
GIS-KODE	Ö10/DD+

Henvisninger til brug

- Rør massen, rør omhyggeligt hærdere i, i forholdet 10:1 (kan også gøres maskinelt med en LOBA farveblender). Hvis der skal blandes delmængder, skal disse afvejes. Efter blandingen kan den transparente olie forarbejdes i 2 timer, Color-olie i 1 time.
- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingspand.
- Ryst materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
- Dette produkt er en del af "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. Ved godkendte kombinationer med Wakol Parketklæbemidler bedes du se "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

Fortynder

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

Påførings værktøjer / Materialeforbrug

LOBA olierulle mikrofiber 60-80 / 30-60 ml (g)/m² afhængig af underlagets sugsevne. Egalisering med LOBASAND SpecialPad beige.

Tørringstid

- Kan gås på efter 12 timer.
- Kan tages i brug efter 24 timer.
- Afdækning efter 5 dage.
- En tidligere afdækning er mulig med LOBA Cover 400, se detaljer i Teknisk information om produktet.

18/04/2023



2K ImpactOil TRANSPARENT



Henvisninger til brug

Rullepåføring:

- Forbered underlaget.
- Rul olie tyndt på med LOBA olierulle mikrofiber 60-80.
- Virketid cirka 1 time.
- Egaliser straks med en enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad beige.

Anvendelse på cementbaseret nivelleringsmasse WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 og WAKOL Z 625:

Forberedelse:

- Påfør WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 eller WAKOL Z 625 Nivelleringsmasse til direkte brug i henhold til WAKOLs producentoplysninger, se de tekniske oplysninger.
- Slib ikke spartelmassen, fjern evt. indelukkede urenheder med en skarp klinge.

Opbygning af oliebehandlet/voksbehandlet overflade:

- Rul LOBA 2K ImpactOil tyndt ud med LOBA olierulle, mikrofiber 60-80, forbrug ca. 80 g/m²
- Udjævn straks med en gulvvaskemaskine m. LOBASAND SpecialPad beige.
- Tørring natten over.
- Påfør omhyggeligt og tyndt LOBA Akzent 100 Wax et afsnit ad gangen med LOBA fladespartel (ca. 20 g/m²).
- Udjævn straks med en gulvvaskemaskine m. LOBASAND SpecialPad beige.

Se "Opbygningsanbefaling for nivelleringsmasse som brugsbelægning | olie-/voksbehandlet", hvis du ønsker nærmere detaljer.

Vigtige anvisninger

Ikke tilladt for sprøjtning.

Overskydende materiale skal fjernes fuldstændigt ved egaliseringen. På enkelte eksotiske træsorter er det muligt at forsinke tørringen.

Vædede klude, pads og andre arbejdshjælpemidler skal opbevares i lukkede beholdere; olie i forbindelse med slibestøv, stofklude o.l. skal fugtes med vand eller opbevares i en spand der kan lukkes eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der risiko for selvantændelse.

Påføring med spartel er kun mulig ved fugetætte trægulve. Olie der er kommet ned i fugerne tørrer over en lang periode ikke helt.

Generelle henvisninger



Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Kantlimning: Ikke forskydningsstærkt limet parket, plankegulve, træbelægninger, højkantslamelparket og parket på gulvvarme samt træsorter med en kort fugtskiftetid (f.eks. bøg) arbejder meget ved udsving i rumklimaet (luftfugtighed, temperatur). Ved anvendelse af olier kan der dannes overrivningsfuger.

Vekselvirkninger: Materialer der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Connected Systems: Produkter, der er godkendt if. Connected Systems, er optimeret på en sådan måde, at der ved korrekt behandling ikke sker mørkfarvning på grund af kemisk vekselvirkning mellem lak og klæbemiddel.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

